

Référence : FTH18 révision A
Date de création : 01/02/2017
Date de mise à jour : 01/02/2017

Additif Antiflash-Rust

FONCTION

Additif antiflash-rust liquide prêt-à-l'emploi pour tout revêtement en phase aqueuse.
Inhibiteur de corrosion pour la protection des emballages métalliques.

APPLICATION

Tout type de peinture ou de revêtement neutre ou alcalin en phase aqueuse, à utilisation **industrielle, professionnelle** ou **grand public** :

- Peintures
- Enduits
- Vernis
- Lasures
- Mastics
- Colles

CARACTERISTIQUES

- Liquide aqueux **prêt-à-l'emploi**
- **Sans COV**
- Ne donne **pas de sensibilité à l'eau** au revêtement
- Utilisable dans les peintures **labellisées***
- Utilisable sur métaux ferreux et galvanisés
- Compatible avec une **très large gamme** de liants (acryliques, styrène-acryliques, époxy, PU, alkydes, ...)

INCORPORATION / DOSAGE

Peut être incorporé à **toute étape** de la fabrication.

Post-addition possible.

Dans les systèmes **bi-composants** : additif ajouté dans la partie **résine** dans la plupart des cas (à vérifier par des tests préalables).

Dosages indicatifs (% en masse totale du revêtement) :

- **0,1 à 0,3%** sur supports en acier dégraissés, non rouillés, sablés ou non.
- **0,5 à 1,5%** sur supports en fonte ou supports rouillés.
- **0,3 à 1,5%** pour la protection des emballages.

Les dosages indiqués ci-dessus peuvent être augmentés lorsque le revêtement est appliqué dans des **conditions sévères** d'humidité ambiante.

PROPRIETES

Nature chimique :

Préparation aqueuse à base de sels d'acides organiques avec une faible teneur en nitrite de sodium (<5%).

Aspect : liquide limpide jaune pâle.

Densité (20°C) : 1,11 ± 0,02

pH du produit pur (20°C) : 7,0 ± 0,3

Viscosité (20°C) : < 30 cps

Point de congélation : < 0°C

COV :** 0%

Miscibilité :

Eau :	miscible
Ethanol :	miscible
Isopropanol :	non miscible
Ethylene glycol :	miscible
Butylglycol :	miscible
DPM :	miscible à 2% max
MEK :	non miscible

CONDITIONNEMENT

Bidon plastique de **30kg** net.

Fût métal de **200kg** net.

IBC de **1000 kg** net.

STOCKAGE

Conditions de température idéales : 0 à 30°C.

Exposition : éviter l'exposition directe au soleil.

Péremption : 2 ans dans son fût d'origine fermé, dans les conditions de stockage ci-dessus définies.

Dans le temps, la couleur du produit peut s'intensifier, ce qui ne modifie en rien ses propriétés.

TRANSPORT

Pas de condition spécifique pour le transport.

Poids et dimensions des emballages*** (hors palette) :

Bidon : 1,5kg - Ø30, H50

Fût : 15kg - Ø60, H90

IBC : 70kg - L120, l100, H120

MANIPULATION / SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.

* : détails disponibles sur demande à notre service réglementaire

** : selon directive 2004-42-CE

*** : données non contractuelles

Note : Les données contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Au vu des nombreux facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application de nos produits, ces données ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer leurs propres tests et investigations; ces données n'impliquent aucune garantie quant aux propriétés du produit, ni l'adéquation du produit à un usage spécifique. Les descriptions, dessins, photographies, données, proportions, dosages, poids, etc... indiqués dans ce document peuvent être modifiés sans information préalable et ne constituent pas la qualité contractuelle convenue pour le produit. Le destinataire des produits a la responsabilité d'assurer que les droits de propriété ainsi que les lois et législations existantes sont respectés.

